



Kimyasal Özellikler ve Uygulama

NP 603 B2 00 00 ürünü izolasyon amaçlı soğuk oda panel uygulamalarında ve kanal sistemlerinde kullanılmak üzere, DIN 4102 normuna göre yanma dayanımı B2 olarak formülize edilmiş polioliol karışımdır.

Sistem Tanımı

Poliol Sistem : (Komp. A) Polioliol ve Yardımcı Ajanlar Karışımı
Izosiyanat Sistem : (Komp. B) Polimerik Difenilmetan Diizosiyanat
Katalizör Karışımı : (Komp. C) Seyreltilmiş Katalizör Karışımı
Şişirme Ajanı : (Komp. D) N-Pentan

Tedarik Edilmesi

Ürünün nasıl tedarik edileceği hakkında bilgi Satış Ofisimizden ayrıntılı olarak elde edilebilir.

Proses Koşulları

Polioliol karışım kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Katalizör ve şişirici gaz sistemleri polioliol haricen katılır. Kullanım öncesinde teknik danışman tarafından verilen teknik bilgiler dahilinde ürün üretime alınmalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Bu ürünün EEC direktifleri sınıfında bir uygulamaya yönelik güvenlik önlem içeriği yoktur. Daha ayrıntılı teknik bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurulması tavsiye edilir.

Paketleme

NP 603 B2 00 00, 1 tonluk IBC tank ambalajı ile mevcuttur.

Depolama

NP 603 B2 00 00 oldukça higroskopik (nem çeken) bir üründür ve bu sebeple 20°C gibi serin ve kuru bir ortamda depolanması gereklidir. Kullanım sonrasında nem almaması için kapağın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Tavsiye edilen şekilde depolanması halinde en az 6 aylık bir ömrü vardır.



Ürün Spesifikasyonu

Parametre	Birim	Poliol	Izosiyanat	Standart
OH Değeri (25 °C)	mgKOH/g	420-470	-	ASTM-D 4274
Vizkosite (25 °C)	mPas	1000-1500	250	ASTM D 4878-03
Yoğunluk	g/cm ³	1,16-1,18	1,23	ASTM D 891
NCO içeriği	%	-	31,5	ASTM D 5155-96 A

Reaksiyon Profili (25 °C)	Birim	Değer
Poliol:İzosiyanat	Kütlece	100:145
Katalizör Karışımı	Kütlece	6,3
Şişirici Ajan	Kütlece	5,9
Kremleşme Zamanı	saniye	1-5
Jelleşme Zamanı	saniye	13-15
Dokunabilme Zamanı	saniye	16-18
Yoğunluk (Serbest Halde)	kg/m ³	30-34

Bu dokümanda yer alan bilgiler, NUHPOL'ün kendi tecrübeleri ve profesyonel bilgi dağarcığına dayanmaktadır. Bu dokümandaki veriler bilgi amaçlı olup kullanıcının kendi ortam koşullarına ve üretim yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir. NUHPOL olarak önerimiz, kullanıcıların ürünlerimizi Teknik Bilgi Dokümanı'nda yer alan koşullara göre kullanmalarınıdır. Ürünlerimizin uygulaması bizden bağımsız olarak gerçekleştirildiğinden uygulama ile ilgili hatalar kullanıcının sorumluluğundadır.

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CADDESİ NO:109

GEBZE/KOCAELİ

TEL: +90 262 751 51 27 & FAX: +90 262 751 51 29

www.nuhsol.com.tr

nuhsol@nuhsol.com.tr